



DEPRO[®] MUR

PEINTURE ÉMULSION PLASTIQUE VELOUTÉ Extérieur - Intérieur



LES PEINTURES



IDENTIFICATION

DEPRO[®] MUR est une peinture plastifiée, microporeuse, traitée fongicide pour extérieur et intérieur.

Blanc et 500 teintes **MEDIACOLOR[®]**

Nature : Copolymères acryliques en dispersion aqueuse.

DESTINATIONS

S'emploie pour tous travaux, et spécialement pour la protection murale, façades, crépis, béton, fibro ciment..ou l'on désire une finition durable.

Masque le faïencage sur les revêtements existants. Peut s'appliquer directement sur des enduits de ciment. Sans solvant et non toxique, permet également de travailler en intérieur dans des locaux fermés ou peut ventilés.

AVANTAGES

- Peinture **microporeuse**, laisse parfaitement respirer le support afin d'évacuer l'humidité interne des murs sans cloquage.
- Peinture **garnissante** d'application facile.
- Insensible aux ultra violets et à l'air salin.
- **Séchage rapide.** Excellente **adhérence.**
- Excellente **résistance** au vieillissement et en milieu maritime.

MODE D'EMPLOI

Préparations des fonds :

Se conformer aux DTU 59.1 Norme NF P 74 2001-1 et 2.

Sur fonds neufs, attendre le séchage complet. Sur fonds anciens, lessiver, rincer et n'appliquer que sur un support parfaitement propre, sain et sec. Préparation au nettoyage des fonds avec **NOVA SCAR[®]**.

Sur peinture à l'huile nous consulter.

Application : Bien homogénéiser avant emploi.

S'applique en deux couches : Brosse, rouleau : diluer la 1^{ère} couche à 30% d'eau.

Pistolet : diluer les 2 couches à 10%.

Température minimum d'application +5°C ; maximum +30°C

CARACTERISTIQUES

- Rendement théorique : 5 à 8m² / kg / couche selon support
- Teinte : blanc et 500 teintes MEDIACOLOR
- Aspect de finition : mat velouté
- Séchage à 20°C : hors poussière : 20 mn
Sec : après 3 heures il peut pleuvoir sans risque ni dommage.
- Stockage : Maximum 12 mois dans son emballage d'origine non ouvert.
- Hygiène et sécurité : se reporter à la Fiche de Données de Sécurité gratuite sur simple demande ou sur internet, site www.deproma.com



IMPORTANT : Les renseignements donnés dans cette fiche technique ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part et n'entraînent aucune dérogation à nos conditions générales de ventes figurant au verso de tous nos courriers. Il appartient à l'utilisateur d'effectuer des essais préalables à chaque type d'utilisation et de suivre les préconisations de la fiche du produit. Notre responsabilité ne se substitue, en aucun cas à celle de l'apporteur, Il lui appartient de vérifier que cette fiche est toujours en vigueur à la date d'application du produit concerné.